

Articolo		BULL	
Item			
Composizione		50%leather 35%PL 15%PU	
Composition			
Altezza Minima Garantita		138	[cm]
Minimum Guaranteed Width			
Peso		820 ±10%	[g/m]
Weight			
Spessore		1,45± 10%	[mm]
Thickness			
Resistenza all'Abrasione (End Point)		>100.000	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
Resistenza alla Formazione di Pilling		5	[grado]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)			
Resistenza alla flessioni		>30.000	n° flex
UNI EN ISO 7854:1999 Resistance to flexures			
Solidità del Colore alla Luce Artificiale		4/5	[grado]
Xenotest ISO 105 - B02:2004			
Solidità del Colore allo Sfregamento		4/5	[grado]
		Secco (Dry)	
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12		Umido (Wet)	4/5 [grado]
Allungamento a rottura		50	%
		Trama (Weft)	
UNI EN ISO 1421:2000 Elongation to break		20	Ordito (Warp)
Carico di rottura		400	N/3cm
		Trama (Weft)	
UNI EN ISO 1421:2000 Tensile strength		550	Ordito (Warp)
Resistenza all'idrolisi		70°C ±2°C 95%RH and 35 Days NESSUN CAMBIO VISIBILE / NO VISUAL CHANGE	
ISO 5423:1992 Annex E Hydrolysis resistance			
Resistenza alla lacerazione		45	N/5cm
		Trama (Weft)	
UNI EN ISO 4674-1: 2005 Tear resistance		60	Ordito (Warp)
Resistenza alla spelatura		30	N/3cm
		Trama (Weft)	
UNI EN ISO 4674-1: 2005 Peeling		30	Ordito (Warp)
Resistenza al fuoco/Flame resistance		PASS	
IMO FTP code 307(88):2010 Part.8 Annex 1			
Resistenza al fuoco/Flame resistance		PASS	
BS 5852 :Part 1 (Match and Cigarette)			
Resistenza al fuoco/Flame resistance		PASS	
CAL TB 117:2013			
Istruzioni di Manutenzione			
Care Instruction			
<p>Pulire con panno morbido e umido delicatamente. Non usare abrasivi, solventi e detersivi chimici. Gently wipe with a soft and damp cloth. Do not use abrasive, solvent and chemical detergents</p>			

Data Emissione	22/02/2021
-----------------------	------------